

EPODEX

EPODEX製品の仕様情報ですが、温度関係スペックを整理しました。
こちらをご参照ください。

EPODEX 製品仕様	ECO System	PRO System	PRO+ System
ミックス配合の重量比率 Resin(A):Hardener(B)	100:50	100:50	100:50
最低加工温度	15℃	15℃	15℃
最低加工温度での 最大高さ	20℃ (1cm)	20℃ (2cm)	20℃ (5cm)
高さ1mmをコーティングする 最大加工温度	35℃	35℃	35℃
最大相対加工湿度	70%	70%	70%
最大ゆがみ温度	60℃	60℃	60℃
最小ゆがみ温度	-30℃	-30℃	-30℃
保管温度	10-30℃	15-30℃	15-30℃
貯蔵寿命	12ヵ月	12ヵ月	12ヵ月
開封後の貯蔵寿命	6ヵ月	6ヵ月	6ヵ月

